

Bestekbeschrijving

De thermisch sterk isolerende uitvullaag is een cementgebonden mortel die bestaat uit een mengsel van fijne, nieuwe EPS-parels die op het moment van de aanmaak omhuld worden met de juiste toeslagstoffen waardoor de verbeterde isolerende eigenschappen bekomen worden. Er mag nooit zand gebruikt worden. Het product mag **uitsluitend** verpompt worden met een wormpomp en **zeker niet** met een chapepomp of een ander luchttransportmiddel.

De EPS-parels (geëxpandeerd polystyreen) moeten:

- voor 95% bestaan uit fijne korrels met een korrelgrootte van 1 tot 4 mm noodzakelijk voor het bekomen van de ideale betonmatrix.
- een densiteit behalen van 13 kg /m³ in functie van de druksterkte.

Het betonnen legvlak en de vloerleidingen moeten vooraf gekeurd en zuiver gemaakt worden. De minimum dikte van de uitvullaag is 3 cm; bij voorkeur wordt een dikte van 5 cm voorzien. De isolatiemortel wordt op continue wijze en zonder onderbreking over de gehele gereinigde (geborstelde) draagvloer aangebracht en vlak afgetrokken. De uitvullaag mag **nooit onbeschermd gebruikt** worden als werkvloer. (bijv. voor het uitvoeren van de pleisterwerken). De Aerobel AEROMIX wordt ter plaatse verpompt met speciaal ontworpen vrachtwagens; de plaatsing gebeurt uitsluitend door gespecialiseerd personeel.

Een belangrijk component van deze aeromix is de Aerobinder. Aerobinder is een gel-achtig additief dat de thermomechanische eigenschappen van de Aeromix significant en homogeen verbetert. Dit wordt verwezenlijkt door een uniek in elkaar gevlochten 3D poreuze microstructuur die homogeen en krachtig gebonden wordt aan de matrix via waterstofbruggen. Door de verbeterde homogeniteit wordt eveneens de verpompbaarheid geoptimaliseerd. Deze lichtblauwe Aerobinder wordt op de werf toegevoegd aan de mengkuip.

Materiaaleigenschappen

AEROMIX is opgenomen in de EPB-databank onder "HOMOGENE OPAKE BOUWPRODUCTEN"

- | | |
|--------------------------------|---|
| - Warmtegeleidingscoëfficiënt: | lambda: 0,038W/mK |
| - Volumemassa: | 93 kg/m ³ |
| - Drukweerstand: | > 0,135N/mm ² (13.500kg/m ² bij 6%) |
| - Reactie bij brand: | klasse M0 (onbrandbaar) |
| - Dikte: | Min. 3 cm |

Toepassingen

- thermisch isoleren van alle vloeren
- uitvullen van leidingen op vloeren gelijkvloers en verdiepingen
- egaliseren van niveauverschillen
- creëren van helling op platte daken(uitvulchape)

Uitvoeringsvoorwaarden

- Het gebouw moet **waterdicht** zijn.
- De draagvloer dient **geborsteld** te zijn.
- De temperatuur van de draagvloer dient **vorstvrij** te zijn.
- Openingen in de dekvloer dienen **afgedicht** te zijn.
- Hoekprofielen van het pleisterwerk dienen **afgezaagd** te zijn op 0-pas.
- Bij ramen tot vloerniveau dient op de dekvloer een ytonblok geplaatst te zijn teneinde de spouw open te laten.
- Trappen/vides/liftschachten enz...dienen voorzien te zijn van een **randbekisting**. Bij ontbreken van bekisting wordt de Aeromix schuin aangewerkt naar de opening toe.
- Verdiepingen onder het uit te voeren verdiep mogen gepleisterd maar verder niet afgewerkt zijn. (doorsijpelen van water)
- **Water en elektriciteit** dient ter beschikking worden gesteld door de bouwheer.
- De muren en buitenschrijnwerken dienen **niet afgeplakt** te worden, behalve houten buitenschrijnwerk(door de bouwheer).
- De uitvoering is volledig **naadloos**.
- Er is een **droogtijd/beloopbaarheid van 3 dagen**.
- De Aeromix vloerisolatie wordt in **1 laag** geplaatst tot de vereiste dikte (**onbeperkt**) bereikt wordt.
- De bovenzijde is **vlak**, schuren is **overbodig**.
- **Mechanische bevestiging** (tacklen) van vloerverwarming is mogelijk na droogtijd van 5 dagen.
- Een chapedikte is mogelijk vanaf 5 cm, met of zonder vloerverwarming. De chapper dient hiervoor het juiste type chape te voorzien dat hierop garantie biedt.
- Parkeergelegenheid met een **lengte van ca 20 meter** voor het installeren van onze vrachtwagen dient op kosten van de klant voorzien te worden.
- Constante kwaliteit met eigen mobiele werfcentrale.
- De **ingebruikname** van het uitgevoerde werk of de aanwending door de opdrachtgever geldt als stilzwijgende aanvaarding van de werken.

dikte (cm)	R-waarde (m ² K/W)	U-waarde (W/m ² K)
11	3,12	0,32
12	3,39	0,30
13	3,65	0,27
14	3,91	0,26
15	4,18	0,24
16	4,44	0,23
17	4,70	0,21
18	4,97	0,20
19	5,23	0,19
20	5,49	0,18
21	5,76	0,17
22	6,02	0,17
23	6,28	0,16
24	6,55	0,15
25	6,81	0,15

